

Votteler AG
Wiler-Srasse 3
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com



COMPLEX-LÄRCHENÖL

Teaköl / Aussenöl mit Nano UV-Schutz

PRODUKTART:	Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächen-Beschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Complex-Lärchenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Lärchenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert. Keine Selbstentzündungsgefahr !		
ANWENDUNGSGEBIETE:	Als Grundbehandlung zum Schutz von einheimischen sowie exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen (Fassaden-Verkleidung, Fenster, Fenster-läden, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune usw.). Complex-Lärchenöl ist frei von bioziden Wirkstoffen; wird eine solche Behandlung gewünscht, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit HU 109 Imprägniergrund.		
VERARBEITUNG:	Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m² , je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten). sein. Holzfeuchte nicht über 18 %. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.		
AUFTRAGSART:	Complex-Lärchenöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex-Lärchenöl 2 x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden. Für die Endbehandlung: Aussenöl FINISH oder Hartölwachs strong		
TECHNISCHE DATEN:	Spez. Gewicht:	ca. 0,84g/cm ³ ,	
	Viskosität:	dünnflüssig,	
	Geruch:	angenehm mild	
	Flammpunkt:	62 °C	
	Mindesteinbringmenge:	unverdünnt 60 - 80g/m ² je Anstrich. 1 lt reicht für ca. 10 - 14 m ² je nach Saugfähigkeit des Holzes.	
	Verdünnung:	unverdünnt anwenden.	
	Reinigung:	mit Complex Isopar-Verdünnung od. Terpentinersatz.	
	Lieferform:	1 lt; 5 lt; 25 lt; 30 lt; Blechemballage; 200 lt-Fass; 1000 lt-Container	
	Transport:	kein Gefahrgut	
	Trocknung:	staubtrocken: ca. 40 Min.	griffest: ca. 90 Min.
		stapelbar: ca. 3 Std.	überstreichbar: ca. 6 Std.
		durchgetrocknet: ca. 24 Std.	
FARBTÖNUNGEN:	Farblos, Natureffekt (aufhellend), Lärche		
LAGERUNG:	Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde; VBF: entfällt.		

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.