

PRODUKTBESCHREIBUNG

HD800HE0V000615

HYDRODUR-HÄRTER

Beschreibung

Lichtbeständige Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke (wasserverdünnbare 2K-Systeme). Erhöht die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit.

Anwendungsbereich

Isocyanat-Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke

Technische Daten

Verdünnung	Trinkwasser
Dichte	1,080 - 1,100 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	+ 5 - + 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	18 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	30 bis 70 %
Materialtemperatur	18 bis 25 °C
Reinigungsverdünnung	19947-0-0000 39999-0-0000

Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze einzeln und nacheinander unter Rühren langsam zuzugeben. Um eine homogene Mischung zu erzielen, ist ein geeignetes Schnellrühraggregat zu verwenden. Material ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/34. HYDRODUR-Härter reagiert mit Luftfeuchtigkeit und Wasser. Gleichmäßig dosiertes Untermischen mit Schnellrührer! Reifezeit ca. 10-15 Min. bis zur Verarbeitung

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

PRODUKTBESCHREIBUNG

HD800HE0V000615

HYDRODUR-HÄRTER

Entsorgung

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.2 kg / 0.5 kg / 1 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

04.02.2018-VOCH