

## PRODUKTBESCHREIBUNG

89010-0-....

HYDRO-EFFEKTPULVER FÜR WÄSSRIGE LACKE

### Beschreibung

Durch die Zugabe des Strukturpulvers erhält der trockene Lackfilm einen strukturierten Oberflächeneffekt. Das Pulver kann in Verbindung mit farblosen und pigmentierten Lacken eingesetzt werden. Eine Glanzgradverschiebung wird je nach Zugabe- und Auftragsmenge erreicht. Zugabemenge: 1-6 %

### Anwendungsbereich

Überall wo Struktureffekt gefordert ist.

### Technische Daten

Farbton	Farblos
Dichte	0,600 - 0,620 g/ml
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	12 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	0 - 50 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

### Verarbeitung

Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Allgemeine Hinweise	Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Pulver gründlich mit Schnellrührer einrühren und Probelackierung durchführen. Einzelne grobe Partikel im untermischtem Lack können durch Sieben mit ca. 150 µm Lacksieb entfernt werden.

### Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

### Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

### Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.02.2018-VOCH