

PRODUKTBESCHREIBUNG

LB454BPOV..... / 69454-0-....
EGACOLOR® SPTITZBEIZE

Beschreibung

Schnell trocknende überwiegend auf Alkohol basierende Lösemittel-Beize; ergibt je nach Einstellung ein gut egalisiertes oder rustikales Beizbild. Vorrangig auf Eiche und Esche, im Spritzverfahren auch auf Buche anwendbar.

EGACOLOR-Beize kann mit allen VOTTELER NC-, PUR-, UV-härtbaren und HYDRO-Lacksystemen überlackiert werden.

Anwendungsbereich

Möbel, Innenausbau

Technische Daten

Farbton	Verschieden, je nach Einfärbung
Verdünnung	69454-0-0000 EGACOLOR® SPRITZBEIZ-VERDÜNNER
Verzögerer	17999-0-0000 VISKOSITÄTS-REGULATOR UND VERZÖGERER
Dichte	0,800 - 0,820 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	12 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - +30 °C

Verarbeitung

Auftragsart	Spritzen Becherpistole Viskosität 10 - 12 sec DIN 4mm bei 20°C Düsengröße: 1,2 - 1,6 mm Luftzerstäubung: 1,5 - 3,0 bar
Anzahl Aufträge	1
Menge p. Auftrag	60 - 80 g/m ²
Optimale Raumtemperatur	20 bis 26 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	40 bis 65 %
Materialtemperatur	20 bis 26 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Vorbehandlung des Untergrundes	Auftragen auf frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe. Ein abgestufter Holzschliff wird empfohlen. Holzporen sind vor dem Beizen und/oder Grundieren auszubürsten. Entstauben

PRODUKTBECHREIBUNG

LB454BPOV..... / 69454-0-....
EGACOLOR® SPTITZBEIZE

Verarbeitung

Schleifen	Untergrund Körnung: 150 - 180
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %
Trocknungsart	Lufttrocknung
Trocknung/Härtung	Trocknung ca. 30 - 45 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Wärmetrocknung ca. 90 - 110 sec bei 60 - 80°C Überlackierbar bis 30 - 45 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Vor Verarbeitung Probebeizung durchführen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde
abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

Individuell, ab 1 ltr

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett
beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH