

Votteler AG  
Wiler-Srasse 3  
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82  
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84  
eMail [ch.info@votteler.com](mailto:ch.info@votteler.com)



Basis: **73710**

## COMPLEX® EINMAL-ÖL

- PRODUKTART:** **Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung** nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächen-Beschichtung **auf Basis von naturnahen Rohstoffen**. Es schützt das Holz mit nur einem Anstrich. Complex® Einmal-Öl ist eine niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis pflanzlichen Ölen und Wachsen sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natürlichen Eigenschaften wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten. **Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!** Geprüft nach EN 71/T3 (Kinder-spielzeugnorm), Speichel- und Schweissecht. **Keine Selbstentzündungsgefahr ohne Härter!**
- ANWENDUNGSGEBIETE:** Zur universellen Oberflächenbehandlung von glatten Holzflächen im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird. Daher ideal für Möbeloberflächen und Fussböden.
- VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Härter: 10% Härter zugeben und gut einrühren. Nach dem Abmischen innerhalb 2 Stunden verarbeiten. **Auftragsmenge ca. 30 - 50 g/m<sup>2</sup>**, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18%. Holzschliff 150 - 180er Korn, evt. feiner bis Korn 320, je nach gewünschtem Effekt.
- AUFTRAGSART:** Complex® Einmal-Öl 1x satt mit Lappen, Roller oder Pinsel satt auftragen. Bei Böden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller), oder maschinellen Einpaden arbeiten. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit mit Schleifvlies oder Pad einarbeiten und nach einer weiteren Einwirkzeit von 15 Min. mit Poliervlies oder weissem Pad **trocken** polieren. **Achtung:** Bei der Verarbeitung mit Härter besteht Selbstentzündungsgefahr. Daher sind verwendete Arbeitsmittel unter Luftabschluss zu lagern bzw. zu entsorgen.
- TECHNISCHE DATEN:**
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Spez. Gewicht:</b>        | ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Viskosität:</b>           | dünnflüssig  |
| <b>Geruch:</b>               | angenehm mild  |
| <b>Flammpunkt:</b>           | 62°C   |
| <b>Mindesteinbringmenge:</b> | unverdünnt 30-50 g/m <sup>2</sup> je Anstrich. 1 lt reicht für ca. 15-20 m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes                           |
| <b>Verdünnung:</b>           | unverdünnt anwenden  |
| <b>Topfzeit:</b>             | Mit Härter 78710-0-C0000: 2 Std. bei 20°C  |
| <b>Reinigung:</b>            | mit Complex® Isopar-Verdünnung oder Terpentinersatz  |
| <b>Lieferform:</b>           | 1 lt; 5 lt; 25 lt; Blechemballage  |
| <b>Transport:</b>            | kein Gefahrgut; VBF: entfällt  |
| <b>Trocknung:</b>            | Trocknet mit Luftsauerstoff !<br>staubtrocken: ca. 60 Min.      griffest: ca. 180 Min.<br>stapelbar: ca. 16 Std.          ausgehärtet: ca. 72 Std. |
- Keine Feuchtigkeitsbelastung vor 1 Woche !**
- FARBTÖNUNGEN:** **Farblos**
- LAGERUNG:** **Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahr** bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebilde. **Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen !**

August 2018/FB

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.