

## PRODUKTBECHREIBUNG

14097-.-0000

NC MEHRSCHICHTLACK, FARBLOS

### Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer NC-Mehrschichtlack mit guter Füllkraft. Die schnelle Trocknung und hohe Elastizität ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

### Anwendungsbereich

Möbel, Innenausbau

### Technische Daten

Glanzgrade	3 / 5 / 7 / 8 = seidenglänzend / seidenmatt / antikmatt / matt*
Farbton	Farblos
Verdünnung	19995-0-0000 LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Verzögerer	19989-0-0000 VERZÖGERER FÜR NC-,SH-, SHE-, UND KH-LACKE
Dichte	0,890 - 0,910 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	12 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - +30 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

### Verarbeitung

Auftragsart	Spritzen Airless, Airmix, Becherpistole Viskosität 17 - 29 sec DIN 4mm bei 20°C Düsengröße: 1,6 - 2,0 mm Materialdruck: 80 - 120 bar Zerstäuberdruck: 0,5 - 2 bar Luftzerstäubung: 2 - 3 bar Gießen Kreiselpumpe, Zahnradpumpe Viskosität 25 - 30 sec DIN 4mm bei 20°C
Anzahl Aufträge	2 - 3
Menge p. Auftrag	100 - 120 g/m <sup>2</sup>
Optimale Raumtemperatur	20 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	45 bis 65 %

## PRODUKTBESCHREIBUNG

14097-.-0000

NC MEHRSCHICHTLACK, FARBLOS

### Verarbeitung

Materialtemperatur	20 bis 25 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000
Vorbehandlung des Untergrundes	Auftragen auf frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe. Sämtliche zu beschichtenden Substrate müssen sauber, trocken und frei von Trennmittelrückständen sein.
Verwendbar auf gebleichten Untergründen	Ja
Schleifen	Untergrund Körnung: 150 - 240 Lack Körnung: 280 - 400
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %
Trocknungsart	Lufttrocknung Ofentrocknung
Trocknung/Härtung	Wärmetrocknung ca. 30 min bei 50°C Staubtrocken nach ca. 10 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Schleifbar nach ca. 1 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Überlackierbar nach ca. 1 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Vor Verarbeitung Probelackierung durchführen. Haftfestigkeit ist zu prüfen. Bei Anwendung auf hellen oder farbigen Untergründen ist die Farbstabilität des Lackaufbaus nach einer Hell- Dunkel- und/oder Wärmelagerung zu beurteilen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

### Verkaufseinheiten

5 kg / 10 kg / 25 kg

### Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

14097-.-0000

NC MEHRSCICHTLACK, FARBLOS

### Sonstige Hinweise

Datum letzte Änderung                      Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.  
12.11.2019-VOCH