

**Votteler AG**  
Wiler-Srass 3  
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82  
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84  
eMail [ch.info@votteler.com](mailto:ch.info@votteler.com)



## COMPLEX-EXOTENÖL

### Aussenöl mit Nano UV-Schutz

- PRODUKTART:** **Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung** nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung **auf Basis von naturnahen Rohstoffen**. Complex-Exotenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Exotenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert. Keine Selbstentzündungsgefahr !
- ANWENDUNGSGEBIETE:** **Dekorative Holzveredelung für Exotenhölzer mit guter Schutzfunktion gegen Abrieb, Verschmutzung und Nässe.**  
Öl zur Grundbehandlung von z. B. Holzfußböden und Gartenmöbeln aus Exotenholz. Wasser sollte frei abfließen können.
- VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, **Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m<sup>2</sup>**, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18 %.
- AUFTRAGSART:** Complex-Exotenöl kann **gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze** aufgetragen werden. Complex-Bangkiraiöl 1-2 x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden. Für die Endbehandlung: Aussenöl FINISH oder Hartölwachs strong.
- TECHNISCHE DATEN:**
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Spez. Gewicht:</b>        | ca. 0,84g/cm <sup>3</sup> ,   |
| <b>Viskosität:</b>           | dünnflüssig,  |
| <b>Geruch:</b>               | angenehm mild   |
| <b>Flammpunkt:</b>           | 62°C  |
| <b>Mindesteinbringmenge:</b> | unverdünnt 60 - 80g/m <sup>2</sup> je Anstrich. 1 Lt reicht für ca. 10 - 14 m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes.        |
| <b>Verdünnung:</b>           | unverdünnt anwenden.  |
| <b>Reinigung:</b>            | mit Complex Isopar-Verdünnung od. Terpentinersatz.  |
| <b>Lieferform:</b>           | 1 Lt; 5 Lt; 25 Lt; 30 Lt; Blechemballage;<br>200 Lt-Fass; 1000 Lt-Container   |
| <b>Transport:</b>            | kein Gefahrgut  |
| <b>Trocknung:</b>            | staubtrocken: ca. 40 Min. griffest: ca. 90 Min.<br>stapelbar: ca. 3 Std. überstreichbar: ca. 6 Std.<br>durchgetrocknet: ca. 24 Std. |
- FARB TÖNUNGEN:** **Standart** (Leichte rotbraune Einfärbung)
- LAGERUNG:** **Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr** bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde; VBF: entfällt.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.