Votteler AG
Wiler-Srasse 3
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com

COMPLEX-BIENENWACHS

PRODUKTART:

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung **auf Basis von naturnahen Rohstoffen**.
Complex-Bienenwachs ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, reinem Bienenwachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene.
Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie).
Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm).
Keine Selbstentzündungsgefahr !

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur **universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich** auch für Kork, Natursteinböden, Leder etc. verwendbar.

VERARBEITUNG:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, **Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m²**, je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 x auftragen. Es dürfen **keine Überschüsse verbleiben.**
Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen sein (wichtig bei Renovierungsarbeiten). Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.

AUFTRAGSART:

Complex-Bienenwachs kann **gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze** aufgetragen werden. Complex-Bienenwachs kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.

TECHNISCHE DATEN:

Spez. Gewicht:	ca. 0,84g/cm³,
Viskosität:	dünnflüssig,
Geruch:	angenehm mild
Flammpunkt:	62°C
Mindesteinbringmenge:	unverdünnt 80 - 100g/m² je Anstrich. 1 lt reicht für ca. 10 - 14 m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.
Verdünnung:	unverdünnt anwenden.
Reinigung:	mit Complex Isopar-Verdünnung od. Terpentinersatz.
Lieferform:	1 lt; 5 lt; 25 lt; 30 lt; Blechemballage; 200 lt-Fass; 1000 lt-Container
Transport:	kein Gefahrgut
Trocknung:	staubtrocken: ca. 40 Min. griffest: ca. 90 Min. stapelbar: ca. 4 Std. überstreichbar: ca. 12 Std. durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (Bürste, Fladder o.ä.) nachbehandelt werden.

FARBTÖNUNGEN:

Farblos

LAGERUNG:

Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde; Vbf: entfällt.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.