

Votteler AG
Wiler-Strasse 3
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com



COMPLEX- HU 005 UniversalWax

- PRODUKTART:** **Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung** nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung **auf Basis von naturnahen Rohstoffen**. Complex UniversalWax ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene.
Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!
Geprüft nach EN71fT3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)!
Keine Selbstentzündungsgefahr !
- ANWENDUNGSGEBIETE:** **Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzer** (Sichtdachstuhl), auch für Kork, Natursteinböden, Leder etc. verwendbar.
- VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, **Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m²**. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 mal auftragen. Es dürfen **keine Überschüsse verbleiben**.
Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.
- AUFTRAGSART:** Complex UniversalWax kann **gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze** aufgetragen werden. Complex Universalwax kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.
- TECHNISCHE DATEN:**
- | | |
|----------------------------------|--|
| Spez. Gewicht: | ca. 0,84g/cm ³ , |
| Viskosität: | dünnflüssig |
| Geruch: | angenehm mild |
| Flammpunkt: | 62°C |
| Mindesteinbringungsmenge: | unverdünnt 60 - 80 g/m ² je Anstrich. 1 lt reicht für ca. 10-14 m ² je nach Saugfähigkeit des Holzes |
| Verdünnung: | unverdünnt anwenden. |
| Reinigung: | mit Complex Isopar-Verdünnung od. Terpentinersatz. |
| Lieferform: | 1 lt; 5 lt; 25 lt; 30 lt; Blechemballage;
200 lt-Fass; 1000 lt-Container |
| Transport: | kein Gefahrgut |
| Trocknung: | staubtrocken: ca. 40 Min. griffest: ca. 90 Min.
stapelbar: ca. 3 Std. überstreichbar: ca. 12 Std.
durchgetrocknet: ca. 24 Std. |
- Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (Bürste, Fladder o.ä.) nachbehandelt werden.
- FARB-TÖNUNGEN:** **farblos, Satin, Naturweiss**
- LAGERUNG:** **Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr** bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde; Vbf: entfällt.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.