## VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d`info@votteler.com

## VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3

CH-9536 eMail ch.info@votteler.com

## VOTTELER LACKTECHNIK GmbH

Malvenstr. 7



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

39310-0-0000

SPEZIAL-VERDÜNNUNG FÜR PURIDUR®-LACKE

**Beschreibung** 

Verdünnung mit sehr langer Verdunstungszeit

**Anwendungsbereich** 

PURIDUR-Lacke

**Technische Daten** 

0,900 - 0,920 g/ml bei 20°C Dichte

Lagerstabilität bei

originalverschlossenem Gebinde

12 Monate bei 20°C

**Empfohlene** 

Lagerungstemperatur

-10 - 30 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der

Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem

Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des

Trägermaterials.

Verarbeitung

20 bis 23 °C Materialtemperatur

7 - 10 % Optimale Holzfeuchte

Allgemeine Hinweise

Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem

Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu prüfen.

**Entsorgung** 

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt / 25 lt

**Sicherheit** 

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett

beachten.

**Sonstige Hinweise** 

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

04.01.2018-VOCH