VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d.info@votteler.com

VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3

Wiler Str. 3 CH-9536 Schwarzenbach SG Telefon 071 929 52 82 Telefox 071 929 52 84 eMail ch.info@votteler.com

VOTTELER LACKTECHNIK GmbH

Malvenstr. 7 A-4600 Wels Telefon (0 72 42) 7 59 - 0 Telefax (0 72 42) 7 59 - 113 eMail at info@votteler.com



PRODUKTBESCHREIBUNG

HB815BP0V.....

HYDROSTAN® POSITIV

Beschreibung

Umweltschonende, gebrauchsfertige, wässrige HYDROSTAN-Beize für Nadelhölzer, ergibt einen Positiv-Beizeffekt. HYDROSTAN-Beize kann mit allen PURIDUR-, HYDROPAL- und HYDRODUR-Lacken überlackiert werden.

Anwendungsbereich

Möbel- und Innenausbau

Technische Daten

Farbton Verschieden, je nach Einfärbung **Dichte** 0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei

originalverschlossenem

Gebinde

06 Monate bei 20°C

Empfohlene

Lagerungstemperatur

 $+ 5 - + 30 \, ^{\circ}\text{C}$

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der

Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem

Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des

Trägermaterials.

Verarbeituna

Auftragsart Spritzen

Becherpistole, Luftzerstäubung

Viskosität 10 - 12 sec DIN 4mm bei 20°C

Düsengröße: 1,2 - 1,5 mm Luftzerstäubung: 1,0 - 1,5 bar

Anzahl Aufträge 1 - 2

Menge p. Auftrag60 - 80 g/m²Optimale Raumtemperatur20 bis 26 °COptimale Luftfeuchtigkeit40 bis 65 %Materialtemperatur20 bis 26 °C

Reinigungsverdünnung Wasser -

Vorbehandlung des Untergrundes Auftragen auf frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe.

Ein abgestufter Holzschliff wird empfohlen.

Holzporen sind vor dem Beizen und/oder Grundieren auszubürsten.

Entstauben

Verwendbar auf gebleichten Ja

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d info@votteler com

VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3

Wiler Str. 3 CH-9536 Schwarzenbach SG Telefon 071 929 52 82 Telefax 071 929 52 84 eMail ch.info@votteler.com

VOTTELER LACKTECHNIK GmbH

Malvenstr. 7 A-4600 Wels Telefon (0 72 42) 7 59 - 0 Telefax (0 72 42) 7 59 - 113 eMail at.info@votteler.com



PRODUKTBESCHREIBUNG

HB815BP0V.....

HYDROSTAN® POSITIV

Verarbeitung

Untergründen

Schleifen Untergrund Körnung: 120 - 180

Optimale Holzfeuchte 7 - 10 %

Trocknungsart Lufttrocknung

Trocknung/Härtung Trocknung ca. 4 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit

Überlackierbar nach ca. 4 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative

Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.

Vor Verarbeitung Probebeizung durchführen.

Vor und nach der Verwendung sind die Arbeitsgeräte gründlich mit Wasser zu reinigen und gegebenenfalls vor Korrosion zu schützen. HYDRO-Beizen sind frostsicher zu transportieren und zu lagern. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen

Jimen des Gebindes ist die Lighung des Malendis

Verwendungszweck zu prüfen.

Während der Verarbeitung sowie nach längeren Unterbrechungen erneut

aufrühren.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

Individuell, ab 1 ltr

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett

beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 05.01.2018-VOCH