

PRODUKTBESCHREIBUNG

58420-0-0000

UPE® ZUSATZLACK

Beschreibung

Peroxidhaltige Härterlösung für emissionsoptimierte UPE-Lacke, aromatenfrei.

Anwendungsbereich

UPE-Lacke

Technische Daten

Farbton	Farblos - Autointerieur
Zugabemenge	10 Gewichtsteile 58420-0-0000
Dichte	0,910 - 0,930 g/ml bei 20°C
Gelierzzeit	9 - 12 min bei +20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	+5 - +30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	+20 bis +28 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	50 bis 60 %
Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Reinigungsverdünnung	19965-0-0000 - SPEZIALVERDÜNNUNG
Verwendbar auf gebleichten Untergründen	Ja
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %

Allgemeine Hinweise

Gefahr der Selbstentzündung. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Nicht in direkten Kontakt mit Beschleuniger bringen! Sicherheitsratschläge für die Verarbeitung ungesättigter Polyester, Cobaltbeschleuniger und organischer Peroxide unbedingt beachten. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

58420-0-0000

UPE® ZUSATZLACK

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

3 kg / 0.5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

20.02.2018-VOCH