


PRODUKTBESCHREIBUNG**HM600MK7V026227****VARIOHYDRO Clear****Beschreibung**

VARIOHYDRO Clear ist ein wasserbasierter Mehrschichtlack für moderne und haptisch anspruchsvolle Oberflächen. Optional Anwendbar als: 1K & 2K Variante.

Das Produkt überzeugt mit schneller Trocknung, hoher Füllkraft sowie einer sehr guten Lichtbeständigkeit. Je nach Einsatzzweck kann das System ein- oder zweikomponentig als Mehrschichtlack verarbeitet werden. Insbesondere in der zweikomponentigen Anwendung wird der Grünverfärbung bei inhaltsstoffreichen Hölzern, wie z.B. Eiche, vorgebeugt.

Zudem lässt sich durch die spezielle rheologische Einstellung auch eine stehende Lackierung in allen gängigen Applikationsverfahren hervorragend umsetzen.

VARIOHYDRO Clear ist Decopaint konform und findet seinen Einsatz auf Holz und Holzwerkstoffen, sowie als Topcoat auf pigmentierten Untergründen der Basis VARIOHYDRO Coral.

Verarbeitung

Applikation
Spritzen




Topfzeit
als 2K: 2 Stunden



Härter
als 2K
HD800HE0V000615 -
(als 2K: 100:10)



Verdüner
Wasser



Glanzgrad
7 antikmatt

Optimale Raumtemperatur	18 bis 26 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	40 bis 65 %
Materialtemperatur	18 bis 26 °C
Lagerstabilität	6 Monate
Lagertemperatur	5-30 °C
Auftragsmenge	90 - 130 gr. / m ²
Schleifen	Untergrund Körnung: 150 - 220 Lack Körnung: 280 - 400
Auf gebleichte Untergründe	Nein
Optimale Holzfeuchte	7-10 %
Anzahl Aufträge	2-3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorbehandlung Untergrund

Trocknung/Härtung

Abdunstung ca. 30 - 45 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Trocknung ca. 16 - 24 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Wärmetrocknung ca. 45 - 90 min bei 40 - 60°C
Schleifbar nach ca. 3 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Überlackierbar nach ca. 3 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit

Prüfnormen und Beständigkeiten

Decopaint: 2010/42/IIA (i) (140 g/l) <140 g/l

Allgemeine Hinweis

Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.
Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe
homogen einzurühren.
Vor Verarbeitung Probelackierung durchführen.
Die Haftfestigkeit ist zu prüfen.
Während der Verarbeitung und Lacktrocknung ist darauf zu achten, dass
die Angaben zu Lack-, Raum- und Werkstücktemperatur eingehalten sind.
Vor und nach der Verwendung sind die Arbeitsgeräte gründlich mit
Wasser zu reinigen und gegebenenfalls vor Korrosion zu schützen.
HYDRO-Lacke sind frostsicher zu transportieren und zu lagern.
Bei Anwendung auf hellen oder farbigen Untergründen ist die
Farbstabilität des Lackaufbaus nach einer Hell- Dunkel- und/oder
Wärmelagerung zu beurteilen.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem
Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen.

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett
beachten.

Verkaufseinheiten

5kg. / 25 kg.

Besonderes

Votteler AG

Wilerstrasse 3
9536 Schwarzenbach

T: 071 929 52 82
info@votteler.ch



PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Daten

Dichte g/ml

VOC in % 7

UFI Code